



Монолит-Гидро

Гидрофобизатор силиконовый универсальный, для бетона, камня и кирпича

Концентрат 1:5, на водной основе.

Характеристика материала:

Гидрофобизирующая пропитка для искусственного, натурального облицовочного камня, кирпича, бетона, газобетона, известняка, гипса и других строительных материалов. Применяется для придания водоотталкивающих свойств, разбавляется водой 1 к 5. Работать в защитных очках и перчатках. Средство на водной основе, не горючее.

Способ применения:

состав в количестве 1л. влить в 5л воды и перемешать вручную или электрическим миксером с насадкой для ЛКМ при 300-400 об/мин.. Перед нанесением гидрофобизатора «Монолит-Гидро», обрабатываемую поверхность рекомендуется очистить от высолов, грязи, жировых пленок, битума составом «АрмМикс ОЧИСТИТЕЛЬ».

Если поверхность поражена грибок, ее необходимо обработать противогрибковым составом «АрмМикс Антисептический». Нанести гидрофобизатор на чистую и сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в один-два слоя "мокрый по-мокрому" до насыщения при температуре +10÷ +30 С. Не допускать образования луж состава на поверхности и не наносить на уже высохший слой. Высыхание 1 ч. при + 20 С. Исключить попадание состава на остекление.

Полная гидрофобизация наступает через 24 ч. в это время защищать поверхность от воды и атмосферных осадков.

Разведенный концентрат следует использовать в течение 1 часа.

Пропитка не изменяет внешний вид обработанной поверхности, не нарушает паропроницаемость, предотвращает появление плесени, снижает водопоглощение в 10-30 раз. Для достижения более эффективного результата, концентрацию можно увеличивать до значения 1 к 1.

Срок службы покрытия 5 лет и более.

Применение "Монолит-гидро" как добавки в бетонный раствор:

Для предотвращения высолов и повышения морозостойкости на 100 циклов, «Монолит-гидро» рекомендуется использовать не разбавляя и как добавку в цементный раствор и бетон при изготовлении тротуарной плитки, брусчатки, бордюрного камня и других изделий, имеющих в своём составе песок, цемент, щебень, красители. Расчет добавляемого количества «Монолит-гидро» прост: 0,4% от веса цемента.

Требования безопасности:

. Работы производить, соблюдая ТБ при работе со щелочами с рН=13-14. Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. При попадании состава в глаза, на кожу или слизистые оболочки промыть их водой.

Ориентировочный расход:

Расход готового раствора составляет 200-500мл/м², в зависимости от пористости поверхности.

Транспортирование и хранение:

упакованный состав транспортируется автомобильным, ж/д и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозок и крепления грузов действующими на данном виде транспорта.

Упакованный состав хранится в сухих помещениях при температуре выше +5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки.

Состав на водной основе, пожаробезопасен!

Не допускать попадания пропитки на стекло, алюминиевые и пластиковые поверхности.